

Ficha técnica del producto

MASTER INTERNACIONAL
SÓLO PARA USO PROFESIONAL

H0620



**Aparejo Húmedo sobre Húmedo
P565-777 – Sistema Estándar**

| <i>Producto</i> | <i>Descripción</i> |
|--|---------------------------------|
| P565-770 | Aparejos Húmedo sobre Húmedo |
| P210-760/770 | Endurecedores 2K |
| P210-790 | Endurecedores Express |
| P850-1490/-1491/-1492 -1493/-1494/-1495 | Disolventes 2K |
| P100-2020 | Aditivo Flexible para Plásticos |

Descripción del producto

P565-777 es un aparejo acrílico de dos componentes de secado rápido, el cual puede ser utilizado debajo de acabados 2K (P420-/P421-/P422), dando una excelente apariencia y una gran adherencia a una amplia gama de sustratos. Ha sido formulado como aparejo húmedo sobre húmedo para un proceso de reparación rápido, particularmente para paneles nuevos.

Soluciones Innovadoras para la Reparación

| | |
|--|--|
|  | Tiempo de evaporación: 15-20 minutos antes del acabado. |
|  | Normalmente el aparejo húmedo sobre húmedo P565-777 no necesita lijado y puede repintarse con pintura de acabado directamente. Si cayera algo de suciedad, se podrá lijar ligeramente en húmedo o separar las partículas de suciedad, pasados 20-30 min. utilizando papel de lija P800 o más fino. |
| Acabados | P565-777 puede ser directamente pintado con pinturas de acabado 2K (P420-/P421-/P422-). No se recomienda el bicapa Aquabase (P965-) sobre el aparejo P565-777 |

Cuando se utiliza el endurecedor Express P210-790, el retrasar la aplicación del acabado puede causar problemas, particularmente en los bicapas.

NOTAS GENERALES DEL PROCESO

PINTADO DE PLÁSTICOS

P565-777 debe ser aplicado sobre plástico preparado y pintado o imprimado. Si el aparejo P565-777 se aplica sobre un plástico flexible, ejemplo: PP/EPDM, PBT (Pocan), PUR, entonces la mezcla debe hacerse de la forma siguiente:

| | |
|---|----------|
| P565-777 | 5 partes |
| P100-2020 (Aditivo flexible para plásticos) | 1 parte |

Luego activar y diluir de la forma habitual.

Si se añade P100-2020, puede llevar a una disminución de las propiedades de secado.

Si el tipo de substrato se conoce, se puede flexibilizar el uso del aparejo P565-777 utilizándolo directamente sobre otros plásticos, excepto puro PP/PE o PP/EPDM.

Para información más detallada sobre el pintado de los substratos de plástico, referirse a la ficha técnica para el pintado de plásticos.

TINTADO

P565-777 puede ser tintado con los básicos de mezcla 2K de Nexa Autocolor (excluyendo aluminio, perlados, y básicos de efectos especiales) y también mezclas de colores sólidos P420. Las siguientes proporciones de mezcla son las recomendadas y no deben aumentarse.

| | |
|-------------|----------|
| P565-777 | 8 partes |
| P420-/P425- | 1 parte |

Esta mezcla debe luego activarse y diluirse de la forma habitual antes de ser aplicada.

Si se añade P420-/P425- puede provocar un secado más lento y problemas en la reparación.

SELECCIÓN DEL ENDURECEDOR Y DEL DISOLVENTE

La correcta combinación del endurecedor y del disolvente, dependerá del tipo de pistola utilizada, presión de chorro de aire, las condiciones de temperatura y aplicación. De todas maneras, a continuación se muestra una guía general:

| Endurecedor | Temperaturas | Disolvente Recomendado |
|-------------|--------------|------------------------|
| P210-790 | <20°C | P850-1490/-1491 |
| P210-760 | <25°C | P850-1492 |
| P210-770 | 30°C + | P850-1492/-1493 |
| P210-794 | 30°C + | P850-1494/-1495 |

Estos productos son únicamente para el pintado profesional de vehículos. No deben utilizarse para otros fines de los que aquí se especifica. La información contenida en esta Ficha Técnica se basa en conocimientos científicos y técnicos actuales, y es responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de garantizar un uso adecuado del producto para estos fines.

Para más información sobre Seguridad e Higiene, rogamos consulte las notas de las Ficha técnica, que también tiene disponible en: http://www.ppg.com/Autocolor_MSDS

Para más información, póngase en contacto con:

Nexa Autocolor

PPG Ibérica Sales & Services, S.L.

Pol. Ind. La Ferrería s/n

Montcada i Reixac

Barcelona

Tel: 935 61 10 00

Fax: 935 75 28 28