

Ficha técnica del producto

MASTER INTERNACIONAL
SÓLO PARA USO PROFESIONAL

F0200

Masillas Celulósica Gris – P083-103

<i>Producto</i>	<i>Descripción</i>
P083-103	Masilla Celulósica Gris

Descripción del producto

P083-103 es una masilla celulósica gris monocomponente , que puede ser utilizada debajo de cualquier imprimación o capa de acabado de Nexa Autocolor, para el rellenado rápido de rasguños, rayas de lijado, pequeñas imperfecciones, etc. Es de aplicación cremosa combinado con un rápido secado, de fácil lijado y proporcionando un acabado libre de poros, siendo la más eficaz solución para los trabajos de repintado muy pequeños

SUBSTRATOS Y PREPARACIÓN





P083-103 debe aplicarse sobre :

- Acero desnudo bien chorreado y desengrasado : Utilizar una imprimación de ataque químico de dos componentes para obtener una máxima durabilidad
- Plástico reforzado con fibra de vidrio bien lijado, masillas poliéster, trabajos de imprimación y acabados viejos en buenas condiciones.
- Aluminio con imprimación de ataque químico.
- Imprimaciones celulósicas o sintéticas.
- Asegúrese que los residuos o el polvo que queda del lijado han sido eliminados antes de aplicar la masilla.

OTROS PUNTOS A TENER EN CUENTA

1. Para rellenar hendiduras profundas o grandes áreas a reparar, utilizar una masilla poliéster de dos componentes de Nexa Autocolor.

Almacenar en lugar fresco, con el envase bien cerrado.

PROCESO	
	Tricapas perlados
	P083-103
	Usar una espátula, aplicar sólo en capas finas. Dejar endurecer cada capa durante 15-20 minutos. Duración de la aplicación: 5-8 min., dependiendo de las condiciones.
	Secado al aire a 20°C: Dejar secar la capa final de 2 a 4 horas.
	P280-P400
	P240-P320
REPINTADO	P083-103 puede recubrirse directamente con cualquier imprimación de Nexa Autocolor.

Estos productos son únicamente para el pintado profesional de vehículos. No deben utilizarse para otros fines de los que aquí se especifica. La información contenida en esta Ficha Técnica se basa en conocimientos científicos y técnicos actuales, y es responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de garantizar un uso adecuado del producto para estos fines.

Para más información sobre Seguridad e Higiene, rogamos consulte las notas de las Ficha técnica, que también tiene disponible en: http://www.ppg.com/Autocolor_MSDS

Para más información, póngase en contacto con:

Nexa Autocolor
PPG Ibérica Sales & Services, S.L.
Pol. Ind. La Ferrería
Avda La Ferrería 4-6
Montcada i Reixac
Barcelona
Tel: 93561 10 00
Fax: 935 75 28 28