LINEA INDUSTRIAL DELFLEET

ACABADO NITRO ACRILICO NA

PRODUCTOS

Color Nitro Acrílico
Diluyente F373

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Delfleet Nitro Acrílico es un acabado brillo directo de rápido secado y de aspecto brillante. Es fácil de aplicar y ofrece buenos propiedades de resistencia a la intemperie.

Estas propiedades lo hacen idóneo para el pintado de pequeños superficies y retoques donde sus características de rápido secado son esenciales.

ELECCION Y PREPARACION DEL SUSTRATO

Preparar el sustrato de la siguiente manera:

Imprimado
Wash Primer F393
Fondo 2K F392
Fondos 1K
Superficies pintadas existentes

Lija
Ver ficha técnica del Fondo pertinente para recomendaciones sobre el lijado.

Desengrasado
Todos las superficies deberán desengrasarse a fondo con el limpiador PPG adecuado al sustrato.
(véase la guía a continuación)

No utilizar Delfleet Nitro Acrílico sobre:

- Acabados acrílicos termoplásticos
- Acabados sintéticos no completamente secos.
- Plásticos

GUIA PARA LA ELECCION DEL LIMPIADOR DEL SUSTRATO

Código	Producto	Objetivo
D845	DX310 Desengrasante de alto poder	Utilizar como pre-limpiador en la primera etapa del proceso de reparación. Utilizar antes de iniciar cualquier tipo de reparación.
D837	DX330 Spirit Wipe	Adecuado para eliminar la suciedad, la grasa u otros contaminantes antes o durante el proceso de pintado.

Proporción de la mezcla:	Delfleet Color Nitro Acrílico 2 vol. Diluyente F373 1 vol.
Vida de la mezcla a 20ºC	sin límite
Viscosidad de aplicación	18 - 19 segundos DIN4/20ºC
Calibre del pico de fluido	1, 6 - 1, 8 mm
Presión de la aplicación	3 - 4 bar (55 - 65 psi)
Número de manos	2 - 3 (depende del color)
Tiempo de espera: entre manos	10 - 15 minutos
Tiempos de secado Libre de tacto a 20ºC: Secado a fondo a 20ºC:	 2 - 3 horas 18 - 24 horas
Rendimiento teórico *:	4 - 5 m^2/l

* Rendimiento teórico en m^2/l listos para aplicar, contando con un espesor de la película seca de 40 micrones.

Repintable con:	Si es necesario, Delfleet Acabado Nitro Acrílico puede ser repintado (consigo mismo) después de 2 ó 3 horas de secado a 20ºC. Después de 24 horas a 20ºC, puede ser repintado con los Acabados 2K Delfleet.

SEGURIDAD E HIGIENE

- Consultar las Fichas de Seguridad de Materiales para detalles sobre Seguridad e Higiene y almacenaje del producto.
- Guardar fuera del alcance de los niños.
- Evitar contacto con los ojos y las mucosas.
- El área de trabajo deberá estar equipado con buenos sistemas de ventilación y extracción.
- Tanto los operarios como las personas que se encuentren en las inmediaciones al aplicarse el producto deberán utilizar aparatos de respiración adecuados.

PUNTOS DE INFLAMACION

Delfleet Color Nitro Acrílico Diluyente F373 DX310 Desengrasante de alto poder D845 DX330 Spirit Wipe D837	Por debajo de los 21ºC

Este producto es de uso exclusivamente profesional.

La información facilitado en esta hoja es únicamente orientativa. Cualquier persona que utilice el producto sin solicitar mayor información, como pueda ser la adecuación del producto a la utilización pretendida, lo hace a su propio riesgo y no aceptaremos ninguna responsabilidad sobre la eficacia del producto ni por ninguna pérdida o daño (excepto los lesiones o muertes debidas a nuestra negligencia) que resulten de dicho uso. La información contenida en esta hoja está sujeta a modificaciones en el futuro como resultado de la experiencia y de nuestra política de continuo desarrollo del producto.
Los tiempos de secado mencionados son tiempos medidos a20'C. El espesor de la película, la humedad y lo temperatura ambiental pueden afectar los tiempos de secado.

PPG Industries Argentina S.A.
Av. Gral. Paz No 3559/65
(B1672AMA) Villa Lynch.
Pdo. de San Martín - Buenos Aires
Argentina
Tel: 4724-5100
Fax: 4724-5199
0800 - 77PPG AR (77427)