



DELFLEET F385

AGENTE MATIZANTE PARA ACABADOS 1 K

PRODUCTOS DEL SISTEMA

Delfleet Agente Matizante para Acabados 1 K F385
Delfleet Secado Rápido (QD) u otros Acabados 1 K Delfleet





DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Delfleet Agente Matizante para Acabados 1 K F385 está especialmente diseñado para reducir el brillo de todos los acabados 1 K tales como Delfleet Secado Rápido. El acabado mate estándar es fácil de lograr.

PREPARACION DEL SUSTRATO

Consultar la ficha técnica del acabado pertinente para información sobre la preparación.

GUIA DE APLICACION

	SEMI-MATE (30% de brillo)
 Proporción de la mezcla	Delfleet Secado Rápido QD* 4 vol. F385 1 vol. Diluyente F372 1 vol.
 Viscosidad de la aplicación a 20° C	16 - 18 segundos DIN4
 Pico de fluido	1,4mm- 1,6mm
Presión de la aplicación	3, 5 - 4, 5 bar
Numero de manos	2 - 3 capas
 Tiempo de espera a 20°C entre manos	10 - 15 minutos

* Otros acabados Delfleet 1 K pueden utilizarse en las mismas proporciones para lograr un acabado de 30% de brillo. Al reducirse progresivamente la cantidad del F385, el nivel de brillo se aumenta.



GUIA DE APLICACION

Tiempos de secado: Consultar la ficha técnica del acabado pertinente.

RENDIMIENTO Y LIMITACIONES

El Agente Matizante Delfleet para Acabados 1K F385 puede utilizarse también en el Barniz 2K F390.

Proporción de la mezcla: 1 vol. Barniz + 1 vol. F385 + 0,5 vol. Catalizador + 0,5 vol. Diluyente.

Su uso en el Barniz 2K requiere mayor habilidad a la hora de la aplicación, por lo tanto se recomienda hacer una prueba previamente.

La durabilidad de los acabados se verá reducida con el uso de los agentes matizantes.

SEGURIDAD E HIGIENE

Consultar las Fichas de Seguridad de Materiales y las etiquetas de los envases para información detallada sobre Seguridad, Higiene y Medio Ambiente.

PUNTOS DE INFLAMACION

Delfleet Agente Matizante para Acabados 1 K F385

21°C – 55°C

Este producto es de uso exclusivamente profesional.

La información facilitada en esta hoja es únicamente orientativa. Cualquier persona que utilice el producto sin solicitar mayor información, como pueda ser la adecuación del producto a la utilización pretendida, lo hace a su propio riesgo y no aceptaremos ninguna responsabilidad sobre la eficacia del producto ni por ninguna pérdida o daño (excepto las lesiones o muertes debidas a nuestra negligencia) que resulten de dicho uso. La información contenida en esta hoja está sujeta a modificaciones en el futuro como resultado de la experiencia y de nuestra política de continuo desarrollo del producto.

Los tiempos de secado mencionados son tiempos medidos a 20°C. El espesor de la película, la humedad y la temperatura ambiental pueden afectar los tiempos de secado.



PPG Industries Argentina S.A.

Av. Gral. Paz No 3559/65

(B1672AMA) Villa Lynch.

Pdo. de San Martín - Buenos Aires
Argentina

Tel: 4724-5100

Fax: 4724-5199

0800 - 77PPG AR (77427)