



LACRIT

BARNIZ LACRIT **A693**
CATALIZADOR LACRIT **A694**

■ Descripción del producto

El **Barniz Lacrit** es un barniz acrílico de dos componentes apropiado para reparaciones y repintado de vehículos originalmente acabados con sistema Bicapa.

El **Barniz Lacrit** es apropiado para usar sobre acabados de colores pasteles, metálicos y perlados. Es fácil de usar, rápido secado, alto brillo y buena durabilidad.

■ Preparación del sustrato



Asegurarse de que el color esté totalmente seco antes de aplicar el **A693 Barniz Lacrit**. Si el color ha sido aplicado más de 24 hs. antes, es necesario lijar y re-aplicar el color.

Limpie la superficie con un tack rag suave inmediatamente antes de aplicar el **Barniz Lacrit**.

■ Guia de aplicación



Proporción de la mezcla	Barniz Lacrit A693 1 vol. Catalizador Lacrit A694 1 vol
Vida de la mezcla a 20°C	6 horas
Viscosidad de aplicación	14 - 16 seg. DIN4/20°C
Pico de fluido	1,4 - 1,8 mm

Presión de aplicación

Convencional: 3,5 - 4 bar.

HVLP: 0,5 - 0,7 bar

Número de manos 1 media, 1 cargada

Flash Off a 20°C

entre capas: 5 - 10 minutos

antes del horneado: 10 - 15 minutos

Tiempos de secado:

libre de polvo a 20°C 20 minutos

para la manipulación a 20°C 8 horas

Completo a 20°C: 24 horas

Completo a 60°C: 30 minutos*

Completo a 70°C: 20 minutos*

Nota: * Los tiempos de horneado son para las temperaturas indicadas del metal. Se debe dejar un tiempo adicional en el programa de horneado para permitir que el metal alcance la temperatura recomendada.

■ Guia de aplicación

Espesor total de la película seca:

mínimo
máximo

50 micrones
60 micrones

Lijado:

en seco
en húmedo

Es esencial que el Barniz Lacrit sea lijado antes de reparar o repintar

P400 - P500 a máquina

P800 - P1000

Tiempo de espera antes del repintado

Luego de que la superficie se haya enfriado (cuando se hornea) o luego del secado al aire durante toda la noche a 20°C.

Nota:

Los envases utilizados del catalizador deben ser cuidadosamente cerrados.

Luego de usar, limpie los equipos de spray correctamente con solvente de limpieza o thinner

Deltron y el logo de PPG son marcas registradas de PPG Industries Inc.

Este producto es de uso exclusivamente profesional. La información facilitada en esta hoja es únicamente orientativa. Cualquier persona que utilice el producto sin solicitar mayor información, como puede ser la adecuación del producto a la utilización pretendida, lo hace a su propio riesgo y no aceptaremos ninguna responsabilidad sobre la eficacia del producto por ninguna pérdida o daño, que resulten de dicho uso. La información contenida en estas páginas está sujeta a modificaciones en el futuro como resultado de la experiencia y de nuestra política de continuo desarrollo del producto.



PPG Industries Argentina S.A.

Av. Gral. Paz No 3559/65

(B1672AMA) Villa Lynch.

Pdo. de San Martín - Buenos Aires

Argentina

Tel: 4724-5100

Fax: 4724-5199

0800 - 77PPG AR (77427)