



D8105

CERAMICLEAR™

■ Descripción del Producto

CeramiClear™ Deltron D8105 de PPG es un Barniz de Altos Sólidos resistente al rayado y al desgaste.

CeramiClear™ Deltron D8105 tiene excelentes propiedades sobre el sustrato y, a diferencia de los barnices convencionales, protege el acabado de las rayas que suelen producirse en los túneles de lavado, lo que permite conservar el brillo del acabado durante mucho tiempo.

Fue diseñado para ser aplicado sobre Deltron BC y Envirobases.

■ Preparación del sustrato

¡Atención! Antes de reparar cualquier parte dañada que no vaya a sustituir, es imprescindible lijar muy bien el CeramiClear™ original. De lo contrario podrían presentarse problemas de adherencia. Lije el acabado original empezando con papel P320-P500; utilice un estropajo para los bordes.

Eliminar los restos del lijado y secar a fondo la superficie antes de volver a limpiar con un limpiador adecuado (véase la lista siguiente) Se recomienda el uso de una gasa barnizada.

■ Guía para la elección del limpiador del sustrato

Código	Producto	Objetivo
D845	DX310 Desengrasante de alto poder	Utilizar como pre-limpiador en la primera etapa del proceso de reparación. Utilizar antes de iniciar cualquier tipo de reparación.
D837	DX330 Spirit Wipe	Adecuado para eliminar la suciedad, la grasa u otros contaminantes antes o durante el proceso de pintado.
D846	DX103 Agente Desengrasante para plásticos	Desengrasante rápido y eficaz especialmente formulado para evitar efectos nocivos sobre sustratos plásticos.



**Secado completo:**

60°C Temperatura del Metal.:
IR medio:

30 minutos.

15 minutos.

Espesor de película seca:

55 – 65 micrones

■ Pulido

CeramiClear Deltron D8105 es un barniz que requiere un proceso de aplicación en condiciones especiales libres de polvo y de todo tipo de suciedad.

No pulir antes de las 2 horas de secado con cabina o IR.

Se recomienda lijar con P1500 y repasar con P3000 antes de pulir con el sistema **PPG PRO-1** (ver Ficha Técnica)

D8105 y el logo de PPG son marcas registradas de PPG Industries Inc.

Este producto es de uso exclusivamente profesional. La información facilitada en esta hoja es únicamente orientativa. Cualquier persona que utilice el producto sin solicitar mayor información, como puede ser la adecuación del producto a la utilización pretendida, lo hace a su propio riesgo y no aceptaremos ninguna responsabilidad sobre la eficacia del producto por ninguna pérdida o daño, que resulten de dicho uso. La información contenida en estas páginas está sujeta a modificaciones en el futuro como resultado de la experiencia y de nuestra política de continuo desarrollo del producto.

PPG Industries Argentina S.A.

Av. Gral. Paz No 3559/65

(B1672AMA) Villa Lynch.

Pdo. de San Martín - Buenos Aires

Argentina

Tel: 4724-5100

Fax: 4724-5199

0800 - 77PPG AR (77427)

