



HARLEQUIN

PIGMENTOS DE COLOR

■ Descripción del producto

Harlequin es una serie de 12 colores, producidos con pigmentos con efectos únicos de cambio de color. Los colores de la línea **Harlequin** son formulados con muy alta concentración de pigmentos y han sido diseñados para llegar a cubritivo en 2 o 3 manos. Los Clears a utilizar son los de la línea **Deltron**.

Harlequin permite por combinación, obtener colores exóticos, logrando con esto cubrir las exigencias de distintos segmentos del mercado.

■ Preparación del sustrato

Los colores **Harlequin** han sido formulados para ser aplicados sobre superficies que hayan sido previamente limpiadas, desengrasadas e imprimadas.



■ Guía para la elección del limpiador del sustrato

Código	Producto	Objetivo
D845	DX310 Desengrasante de alto poder	Utilizar como pre-limpiador en la primera etapa del proceso de reparación. Utilizar antes de iniciar cualquier tipo de reparación.
D837	DX330 Spirit Wipe	Adecuado para eliminar la suciedad, la grasa u otros contaminantes antes o durante el proceso de pintado.
D846	DX103 Agente Desengrasante para plásticos	Desengrasante rápido y eficaz especialmente formulado para evitar efectos nocivos sobre sustratos plásticos.

■ Guía de aplicación

HARLEQUIN COMO BICAPA (Color Harlequin Puro)

Proporción de la mezcla:

Color Harlequin: 1 vol.

Diluyente*: 1 vol.

Elegir el diluyente de acuerdo a la temperatura de aplicación.

Temperatura	Diluyente
Hasta 18°C:	D808
De 18°C a 25°C:	D807
Más de 25°C:	D812

Pico de fluido:

1.3 - 1.5 mm o equivalente.

Presión de aplicación:

Soplete Convencional:

35 - 45 lbs / pulg²

HVLP:

8 - 10 lbs / pulg²

Número de manos:

2 a 3 manos normales.

Tiempo de secado:

Entre manos a 20°C:

10 minutos.

Completo a 20°C:

30 minutos.

Repintable con:

Cualquier Barniz 2K de PPG.

HARLEQUIN COMO TRICAPA (Color Harlequin con D895)

Los **Colores Harlequin** se combinan con **D895** en una relación de mezcla que puede variar de 100: 1 a 1: 100 partes.

Ej.:	Color Harlequin	100 partes :	D895	1 parte
	Color Harlequin	75 partes :	D895	25 partes
	Color Harlequin	50 partes :	D895	50 partes
	Color Harlequin	25 partes :	D895	75 partes
	Color Harlequin	1 parte :	D895	100 partes

Se puede optar por una de estas relaciones o determinar cualquier otra relación comprendida entre los límites dados por **(Color Harlequin 100 partes : D895 1 parte) a (Color Harlequin 1 parte: D895 100 partes)**

Importante: Siempre que se utilice **Color Harlequin** combinado con D895 se debe agregar un 5% de Activador **D888**. **D888** debe ser utilizado tanto en la Primer Capa de **Color Deltron BC** como en la Segunda Capa de **Color Harlequin**.

El tiempo de Vida útil de la mezcla con **D888** es de 2 horas a 20°C.



■ Guía de aplicación

1^{er} Paso:

Esquema de Aplicación:

Aplicar cualquier Color **Deltron BC** respetando la siguiente relación de mezcla:

Color Deltron BC:	1 vol.
Diluyente*:	1 vol.
D888:	5% en volumen sobre la mezcla lista para usar.

*Elegir el Diluyente de acuerdo a la temperatura de aplicación.

Temperatura	Diluyente
Hasta 18°C:	D808
De 18°C a 25°C:	D807
Más de 25°C:	D812

Aplicar de 2 a 3 manos hasta alcanzar cubritivo, esperar 10 minutos antes de aplicar la segunda capa de color Harlequin.

2^{do} Paso:

Aplicar el **Color Harlequin** combinado con **D895 y D888** respetando la siguiente relación de mezcla:

Color Harlequin:	De 100 a 1 vol.
D895:	De 1 a 100 vol.
D888:	5% en volumen sobre la mezcla lista para usar.

Aplicar esta mezcla dando el número de manos que resulte necesario hasta obtener el efecto deseado.



Pico de fluido:

1.3 - 1.5 mm o equivalente.

Presión de aplicación:

Soplete Convencional: 35 - 45 lbs / pulg²
HVLP: 8 - 10 lbs / pulg²



Tiempo de secado:

Entre manos a 20°C: 5 - 10 minutos.

Completo a 20°C: 15 a 30 minutos. No más de 24 horas.

Pasadas las 24 horas deberá lijar la superficie y aplicar nuevamente **Color Harlequin** para luego aplicar el Barniz.



Repintable con:

Cualquier Barniz 2K de PPG.

Harlequin y el logo de PPG son marcas registradas de PPG Industries Inc.

Este producto es de uso exclusivamente profesional. La información facilitada en esta hoja es únicamente orientativa. Cualquier persona que utilice el producto sin solicitar mayor información, como puede ser la adecuación del producto a la utilización pretendida, lo hace a su propio riesgo y no aceptaremos ninguna responsabilidad sobre la eficacia del producto por ninguna pérdida o daño, que resulten de dicho uso. La información contenida en estas páginas está sujeta a modificaciones en el futuro como resultado de la experiencia y de nuestra política de continuo desarrollo del producto.



PPG Industries Argentina S.A.

Av. Gral. Paz No 3559/65

(B1672AMA) Villa Lynch.

Pdo. de San Martín - Buenos Aires

Argentina

Tel: 4724-5100

Fax: 4724-5199

0800 - 77PPG AR (77427)