



DX78 PRIZMATIQUE

■ Descripción del producto

DX78 Prizmatique es un pigmento especial que permite obtener efectos únicos de cambio de Color.

DX78 Prizmatique está formulado para cubrir aquellas necesidades de utilización de acabados exóticos. Logrando con esto cubrir las exigencias de distintos segmentos del mercado.

■ Preparación del sustrato

Los colores **DX78 Prizmatique** han sido formulados para ser aplicados sobre superficies que hayan sido previamente limpiadas, desengrasadas e imprimadas.

■ Guía para la elección del limpiador del sustrato

Código	Producto	Objetivo
D845	DX310 Desengrasante de alto poder	Utilizar como pre-limpiador en la primera etapa del proceso de reparación. Utilizar antes de iniciar cualquier tipo de reparación.
D837	DX330 Spirit Wipe	Adecuado para eliminar la suciedad, la grasa u otros contaminantes antes o durante el proceso de pintado.
D846	DX103 Agente Desengrasante para plásticos	Desengrasante rápido y eficaz especialmente formulado para evitar efectos nocivos sobre sustratos plásticos.



DX78 PRIZMATIQUE COMO TRICAPA (Prizmatique con D895)

DX78 Prizmatique se combina con **D895** en una relación de mezcla que no puede exceder los 43 gr. de **DX78 Prizmatique** por cada litro de **D895**.

Ej: DX78 Prizmatique	1 gr. :	D895	1 Litro
DX78 Prizmatique	15 gr. :	D895	1 Litro
DX78 Prizmatique	30 gr. :	D895	1 Litro
DX78 Prizmatique	43 gr. :	D895	1 Litro

Se puede optar por una de estas relaciones o determinar cualquier otra relación que se encuentre comprendida entre los límites dados por (**DX78 Prizmatique** 1 gr. **D895** 1 Litro) a (**DX78 Prizmatique** 43 gr. : **D895** 1 Litro)

Importante: Siempre que se utilice **DX78 Prizmatique** combinado con **D895** se debe agregar un 5% de Activador **D888**. **D888** debe ser utilizado tanto en la Primer Capa de Color **Deltron BC** como en la Segunda Capa de Color **DX78 Prizmatique**.

El tiempo de Vida útil de la mezcla con **D888** es de 2 horas a 20°C.

Esquema de Aplicación:

1er Paso:

Aplicar cualquier Color **Deltron BC** respetando la siguiente relación de mezcla:

Color Deltron BC:	1 vol.
Diluyente*:	1 vol.
D888:	5% en volumen sobre la mezcla lista para usar.

*Elegir el Diluyente de acuerdo a la temperatura de aplicación.

Temperatura	Diluyente
Hasta 18°C:	D808
De 18°C a 25°C:	D807
Más de 25°C:	D812

Aplicar de 2 a 3 manos normales, esperar de 5 a 10 minutos antes de aplicar la segunda capa de color **DX78 Prizmatique**.

2do Paso:

Aplicar el Color **DX78 Prizmatique** combinado con **D895 y D888** respetando la siguiente relación de mezcla:

DX78 Prizmatique:	De 1 hasta 43 gr.
D895:	1 Litro.
D888:	5% en volumen sobre la mezcla lista para usar.
Diluyente:	1 vol.

Aplicar esta mezcla dando el número de manos que resulte necesario hasta obtener el efecto deseado.

■ Guía de aplicación

Pico de fluido:	1.3 - 1.5 mm o equivalente.
Presión de aplicación:	
Soplete Convencional:	35 - 45 lbs / pulg ²
HVLP:	8 -10 lbs / pulg ²
Tiempo de secado:	
Entre manos 20°C:	5 - 10 minutos.
Completo a 20°C:	15 a 30 minutos. No más de 24 horas.
	Pasadas las 24 horas deberá lijar la superficie y aplicar nuevamente DX78 Prizmatique para luego aplicar el Barniz.
Importante: Para Potenciar el Efecto que produce DX78 Prizmatique sobre el Color, se recomienda la aplicación de 3 a 4 manos normales de Barniz, con un Tiempo de Oreo entre manos de 5 a 10 minutos, esperando 10 a 15 minutos antes del horneado de la pieza.	
Repintable con:	Cualquier Barniz 2K de PPG.

DX78 Prizmatique y el logo de PPG son marcas registradas de PPG Industries Inc.

Este producto es de uso exclusivamente profesional. La información facilitada en esta hoja es únicamente orientativa. Cualquier persona que utilice el producto sin solicitar mayor información, como puede ser la adecuación del producto a la utilización pretendida, lo hace a su propio riesgo y no aceptaremos ninguna responsabilidad sobre la eficacia del producto por ninguna pérdida o daño, que resulten de dicho uso. La información contenida en estas páginas está sujeta a modificaciones en el futuro como resultado de la experiencia y de nuestra política de continuo desarrollo del producto.



PPG Industries Argentina S.A.

Av. Gral. Paz No 3559/65
(B1672AMA) Villa Lynch.

Pdo. de San Martín - Buenos Aires
Argentina

Tel: 4724-5100

Fax: 4724-5199

0800 - 77PPG AR (77427)