

NOTAS GENERALES PARA LA APLICACION

Preparación de Sustratos

Chapa de Acero

Aplicar sobre la chapa de acero previamente lijada y desengrasada con Solución Desengrasante. Aplicable sobre Wash Primer, para poder obtener mayor resistencia a la corrosión cuando fuera a aplicarse sobre aluminio o Acero Galvanizado.

Otros Sustratos

Lijar y limpiar bien los acabados viejos en buenas condiciones como lacas nitrocelulósicas y acrílicas, esmaltes sintéticos y poliéster, antes de aplicar el Primer Universal DUL9294.

Lijado del Sustrato

Lijar en seco o en húmedo con P320 – P400

Secado

El tiempo de secado varía mucho de acuerdo con el espesor de Primer Universal aplicado y con la temperatura.

SUGERENCIA: Sobre acabados termoplásticos, utilice solamente en pequeñas reparaciones (retoques). Para áreas mayores, utilice DUL2006 Primer Poliuretano y repinte el panel completo. Nunca utilice IR o secado al horno cuando repinte acabados termoplásticos.

DUL9294 y el logotipo de PPG son marca registrada de PPG Industries Inc.

SOLAMENTE PARA USO PROFESIONAL

Este producto es de uso exclusivamente profesional. La información facilitada en esta hoja es únicamente orientativa. Cualquier persona que utilice el producto sin solicitar mayor información, como puede ser la adecuación del producto a la utilización pretendida, lo hace a su propio riesgo y no aceptaremos ninguna responsabilidad sobre la eficacia del producto por ninguna pérdida o daño, que resulten de dicho uso. La información contenida en estas páginas está sujeta a modificaciones en el futuro como resultado de la experiencia y de nuestra política de continuo desarrollo del producto.



PPG Industries Argentina S.A.

Av. Gral. Paz No 3559/65

(B1672AMA) Villa Lynch.

Pdo. de San Martín - Buenos Aires

Argentina

Tel: 4724-5100

Fax: 4724-5199

0800 - 77PPG AR (77427)