



DULON DUL2900

■ Descripción del producto

Dulon DUL2900 es un Barniz Acrílico de un componente que proporciona un acabado de gran resistencia y durabilidad, junto con brillo profundo y facilidad de aplicación.

Es el producto adecuado para realizar “esfumados” en sistemas acrílico y bicapa.

■ Preparación del sustrato

Las superficies deben estar lijadas, limpias, secas, libres de grasa, restos de pintura, polvo y óxido.

En todos los casos, asegurarse que la superficie este completamente limpia y seca, tanto antes como después del trabajo de preparación.

■ Guía de aplicación

En paneles completos aplicar 3 a 4 manos húmedas de producto, dejando orear entre las mismas.

Para reparaciones parciales, extender cada mano mas allá del borde de la anterior, agregando un 50% mas de diluyente en las ultimas manos para ayudar al esfumado.

Dulon DUL2900 puede aplicarse sobre colores acrílicos y colores bicapa de secado al aire después de 30 minutos de secado a 20°C.

■ Guía para la elección del limpiador del sustrato

Código	Producto	Objetivo
DUL2007	DUL2007 Desengrasante	Desengrasante especialmente formulado para ser utilizado en una amplia gama de Productos PPG. Desengrasante recomendado para utilizar Antes y durante el proceso de pintado cuando se utilizan productos PPG.

■ Guia de aplicación

Proporción de mezcla	Barniz Dulon DUL2900 1 vol. Thinner Acrílico 1,4 - 1,6 vol.
Pico de Fluido	
Succión	1.8 - 2.0 mm
Gravedad	1.4 - 1.6 mm
Presión de aplicación	45 - 55 lb / pulg ²
Evaporación a 20°C entre manos	3 - 5 minutos
Tiempos de Secado a 20°C	
Libre de Polvo	4 - 6 minutos
Para Pulir	6 horas
Pulido:	Dejar secar al aire al menos 6 horas, preferiblemente toda la noche, antes de pulir.
Repintable con	Con el mismo producto, en cualquier momento.

Dulon DUL2900, y el Logo son Marcas Registradas de PPG Industries, Inc.

Este producto es de uso exclusivamente profesional. La información facilitada en esta hoja es únicamente orientativa. Cualquier persona que utilice el producto sin solicitar mayor información, como puede ser la adecuación del producto a la utilización pretendida, lo hace a su propio riesgo y no aceptaremos ninguna responsabilidad sobre la eficacia del producto por ninguna pérdida o daño, que resulten de dicho uso. La información contenida en estas páginas está sujeta a modificaciones en el futuro como resultado de la experiencia y de nuestra política de continuo desarrollo del producto.



PPG Industries Argentina S.A.

Av. Gral. Paz No 3559/65

(B1672AMA) Villa Lynch.

Pdo. de San Martín - Buenos Aires
Argentina

Tel: 4724-5100

Fax: 4724-5199

0800 - 77PPG AR (77427)