



# DULON DUL2755

BASE NITROSINTETICA TRANSPARENTE

## ■ Descripción del producto

**Dulon DUL2755** Base Nitrosintética Transparente es un acabado de secado al aire, de gran brillo y permanencia del color.

Posee máxima resistencia a la intemperie, al lavado y a la abrasión.

Su elevado contenido de sólidos hace que con pocas manos se logren los espesores necesarios ahorrando tiempo y mano de obra.

No deben aplicarse lacas acrílicas sobre este producto.

## ■ Preparación del sustrato

Puede aplicarse sobre:

- Paneles con pintura existente en buen estado adecuadamente preparados.
- Paneles nuevos con imprimaciones originales.
- En todos los casos se recomienda aplicar sobre **Impresión Universal Dulon DUL2124**.

## ■ Guía para elegir el limpiador adecuado

**CODIGO**  
**DUL2007**

**PRODUCTO**  
**DUL2007**  
**Desengrasante**

**OBJETIVO**  
Utilizar como pre-limpiador en la primera etapa del proceso de reparación. Utilizar antes de iniciar cualquier tipo de reparación.

## ■ Guia de aplicación

<b>Proporción de mezcla</b>	<b>Dulon DUL2755</b> Base Nitro Transparente + Conc. 1 vol. Thinner Universal 1,3 a 1,6 vol.  En un envase de 910 cm <sup>3</sup> agregar 90 cm <sup>3</sup> de Concentrado Nitro. Mantener la proporción para otras cantidades.
<b>Pico de Fluido</b>	
Succión	1.8 – 2.0 mm.
Gravedad	1.4 – 1.6 mm.
<b>Presión de aplicación</b>	40 – 50 lb / pulg <sup>2</sup>
<b>Número de manos</b>	5 a 6 livianas, dependiendo del color.
<b>Evaporación a 20°C entre manos</b>	15 – 20 minutos
<b>Tiempo de Secado</b>	24 horas para pulir
<b>Lijado</b> En húmedo En seco	P600 P240 - P320
<b>Terminación:</b>	Pulir con <b>Dulon DUL2650</b> y <b>DUL2660</b> Pastas para Pulir Fina y Gruesa. Lustrar con <b>Dulon DUL2484</b> lustre universal para autos.

**Dulon DUL2755, y el Logo PPG son Marcas Registradas de PPG Industries, Inc.**

Este producto es de uso exclusivamente profesional. La información facilitada en esta hoja es únicamente orientativa. Cualquier persona que utilice el producto sin solicitar mayor información, como puede ser la adecuación del producto a la utilización pretendida, lo hace a su propio riesgo y no aceptaremos ninguna responsabilidad sobre la eficacia del producto por ninguna pérdida o daño, que resulten de dicho uso. La información contenida en estas páginas está sujeta a modificaciones en el futuro como resultado de la experiencia y de nuestra política de continuo desarrollo del producto.



**PPG Industries Argentina S.A.**

Av. Gral. Paz No 3559/65  
(B1672AMA) Villa Lynch.

Pdo. de San Martín - Buenos Aires  
Argentina

Tel: 4724-5100

Fax: 4724-5199

0800 - 77PPG AR (77427)