



DULON DUL2468

■ Descripción del producto

Dulon DUL2468 es un Barniz Acrílico de un componente que proporciona un acabado de gran resistencia y durabilidad, junto con brillo profundo y facilidad de aplicación.

Es el producto adecuado para realizar “esfumados” en sistemas acrílico y bicapa.

■ Preparación del sustrato

Las superficies deben estar lijadas, limpias, secas, libres de grasa, restos de pintura, polvo y óxido.

En todos los casos, asegurarse que la superficie este completamente limpia y seca, tanto antes como después del trabajo de preparación.

■ Producto para limpieza del sustrato

Código	Producto	Objetivo
DUL2007	DUL2007 Desengrasante	Desengrasante especialmente formulado para ser utilizado en una amplia gama de Productos PPG. Desengrasante recomendado para utilizar antes y durante el proceso de pintado cuando se utilizan productos PPG.

■ Guía de aplicación

En paneles completos aplicar 1 mano liviana y 3 a 4 manos húmedas de producto, dejando orear 3 A 5 minutos entre las mismas.

Para reparaciones parciales, extender cada mano mas allá del borde de la anterior, agregando un 50% más de diluyente en las últimas manos para ayudar al esfumado.

Dulon DUL2468 puede aplicarse sobre colores bicapa después de 30 minutos de secado a 20°C como mínimo y 2 horas como máximo.

■ **Guía de aplicación**

Proporción de mezcla

Barniz **Dulon DUL2468** 1 vol.
 Thinner Universal 1,4 a 1,6vol.

Pico de Fluido

Succión 1.8 - 2.0 mm

Gravedad 1.4 - 1.6 mm

Presión de aplicación

40 - 50 lb / pulg²

Número de manos

1 mano liviana y 3 a 4 manos húmedas.

Evaporación a 20°C entre manos

3 – 5 minutos.

Tiempos de Secado a 20°C
 Libre de Polvo
 Para Pulir

4 - 6 minutos
 6 horas

Este producto es de uso exclusivamente profesional. La información facilitada en esta hoja es únicamente orientativa. Cualquier persona que utilice el producto sin solicitar mayor información, como puede ser la adecuación del producto a la utilización pretendida, lo hace a su propio riesgo y no aceptaremos ninguna responsabilidad sobre la eficacia del producto por ninguna pérdida o daño, que resulten de dicho uso. La información contenida en estas páginas está sujeta a modificaciones en el futuro como resultado de la experiencia y de nuestra política de continuo desarrollo del producto.



PPG Industries Argentina S.A.
 Av. Gral. Paz No 3559/65
 (1672) Villa Lynch, Pdo. de San Martín
PPG Industries Argentina S.A.
 Buenos Aires - Argentina
 Av. Gral. Paz No 3559/65
 (1672) Villa Lynch, Pdo. de San Martín

Dulon DUL2468, y el Logo son Marcas Registradas de PPG Industries, Inc.

Este producto es de uso exclusivamente profesional. La información facilitada en esta hoja es únicamente orientativa. Cualquier persona que utilice el producto sin solicitar mayor información, como puede ser la adecuación del producto a la utilización pretendida, lo hace a su propio riesgo y no aceptaremos ninguna responsabilidad sobre la eficacia del producto por ninguna pérdida o daño, que resulten de dicho uso. La información contenida en estas páginas está sujeta a modificaciones en el futuro como resultado de la experiencia y de nuestra política de continuo desarrollo del producto.



PPG Industries Argentina S.A.
 Av. Gral. Paz No 3559/65
 (B1672AMA) Villa Lynch.
 Pdo. de San Martín - Buenos Aires
 Argentina
 Tel: 4724-5100
 Fax: 4724-5199
 0800 - 77PPG AR (77427)