



# DULON

## LACA NITRO ACRILICA SISTEMA MIXING

### ■ Descripción del producto

**Dulon** es una laca nitro acrílica destinada al repintado de automóviles y vehículos comerciales, con una gama de colores pasteles y acabados metálicos. Proporciona un alto brillo y es de fácil aplicación.

### ■ Preparación del sustrato

Lijar con P360-P400 o Scotch Brite.

En todos los casos, seleccionar el limpiador apropiado según la guía que se indica más abajo, y asegurarse de que el sustrato esté completamente limpio y seco tanto antes como después del trabajo de preparación. Aplicar sobre acabados originales o sobre impresiones recomendadas de PPG.

### ■ Guía para la elección del limpiador del sustrato

Código	Producto	Objetivo
DUL2007	DUL2007 Desengrasante	Desengrasante especialmente formulado para para ser utilizado en una amplia gama de productos PPG. Desengrasante recomendado para utilizar Antes y durante el proceso de pintado cuando se utilizan productos PPG.

### ■ Guía de aplicación

Relación de dilución	Colores pastel		Colores metálicos	
	Dulon	1 vol.	Dulon	1 vol.
	Thinner Universal	0.8 vol.	Thinner Universal	1 vol.
Viscosidad de Aplicación DIN4,20°C	20 - 22 segundos		16 - 17 segundos	
Pico de Fluido				
Succión	1.8 -2.0 mm			
Gravedad	1.4 -1.6 mm			



## ■ Guía de aplicación



**Presión de Aplicación** 45-50 lbs/pulg<sup>2</sup>

**Número de Manos** 4 a 6 húmedas



**Evaporación entre Manos** 10-15 minutos



### Tiempos de secado

Libre de polvo 5 -10 minutos

Libre de tacto 30 - 40 minutos

Secado completo no menos de 24 horas

### Espesor total de la película seca

mínimo 35 micrones

máximo 45 micrones

### Pulido

Permitir que **Dulon** seque completamente (24 horas mínimo) y luego pulir con pastas PPG.

### Lijado

De ser necesario, lijar con P1500 – P2000



**Rendimiento teórico** 3.3 m<sup>2</sup> de producto listo para usar para un espesor de 30 micrones.

## ■ Rendimiento y limitaciones

Almacenar en lugar fresco y seco. No exponer a los rayos solares. Después del uso, asegurarse que el envase esté correctamente cerrado.

**Dulon y el logo de PPG son marcas registradas de PPG Industries Inc.**

Este producto es de uso exclusivamente profesional. La información facilitada en esta hoja es únicamente orientativa. Cualquier persona que utilice el producto sin solicitar mayor información, como puede ser la adecuación del producto a la utilización pretendida, lo hace a su propio riesgo y no aceptaremos ninguna responsabilidad sobre la eficacia del producto por ninguna pérdida o daño, que resulten de dicho uso. La información contenida en estas páginas está sujeta a modificaciones en el futuro como resultado de la experiencia y de nuestra política de continuo desarrollo del producto.



### PPG Industries Argentina S.A.

Av. Gral. Paz No 3559/65

(B1672AMA) Villa Lynch.

Pdo. de San Martín - Buenos Aires

Argentina

Tel: 4724-5100

Fax: 4724-5199

0800 - 77PPG AR (77427)