



DULON

LACA NITROCELULOSICA

Mixing Clear DUL707

■ Descripción del producto

Producto a base de resinas alquídicas y nitrocelulósicas.

Indicado para reparaciones de vehículos tanto generales como parciales y retoques (colores sólidos)

■ Preparación del sustrato

Lijar con P400-P600 o con un grano más fino ya sea en seco o en húmedo.

En todos los casos, aplicar desengrasante usando dos trapos, uno para aplicar el producto y el otro para limpiar.

Asegurarse de que el sustrato esté completamente limpio y seco tanto antes como después del trabajo de preparación.

Aplicar sobre acabados originales o sobre impresiones recomendadas de PPG.

■ Guía de aplicación



Relación de dilución

Color Nitrocelulósico Dulon:

1parte

DUL3208:

1 parte



Viscosidad de Aplicación CF4 a 20°C

18 - 20 segundos

Pico de Fluido

Succión

1.4 -1.8 mm

Gravedad

1.3 -1.5 mm



■ Guía de aplicación




Presión de Aplicación

40 - 50 lbs/pulg²

Número de Manos

4 a 5 manos simples



Oreo

5 minutos entre manos
10 minutos antes de hornear



Tiempos de secado

Libre de polvo

3 - 5 minutos

Manipulable

2 hs

Secado completo

12 horas

Lijado

De ser necesario, eliminar partículas de impurezas con P1500 – P2000

Pulido

Permitir que **Dulon** seque completamente (24 horas mínimo) y luego pulir con pastas PPG.

■ Observaciones

Almacenar en lugar fresco y seco. No exponer a los rayos solares. Después del uso, asegurarse que el envase esté correctamente cerrado.

Dulon y el logo de PPG son marcas registradas de PPG Industries Inc.

Este producto es de uso exclusivamente profesional. La información facilitada en esta hoja es únicamente orientativa. Cualquier persona que utilice el producto sin solicitar mayor información, como puede ser la adecuación del producto a la utilización pretendida, lo hace a su propio riesgo y no aceptaremos ninguna responsabilidad sobre la eficacia del producto por ninguna pérdida o daño, que resulten de dicho uso. La información contenida en estas páginas está sujeta a modificaciones en el futuro como resultado de la experiencia y de nuestra política de continuo desarrollo del producto.



PPG Industries Argentina S.A.

Av. Gral. Paz No 3559/65
(B1672AMA) Villa Lynch.
Pdo. de San Martín - Buenos Aires
Argentina
Tel: 4724-5100
Fax: 4724-5199
0800 - 77PPG AR (77427)