



DULON

COLOR POLIURETANO BRILLO DIRECTO

■ Descripción del producto

El **Color Poliuretano Brillo Directo Dulon** es un acabado poliuretánico de alta resistencia a la interperie y a los productos químicos. Posee excelente rendimiento, cobertura y alto nivel de brillo.

Indicado para pinturas generales, parciales, y retoques de colores sólidos en todo tipo de vehículos.

También es recomendado para el mantenimiento de máquinas u otros objetos, principalmente aquellos expuestos a ambientes agresivos (combustibles, jabón, detergentes, etc.).

■ Preparación del sustrato

El **Color Poliuretano Brillo Directo Dulon** puede aplicarse sobre:

CHAPA DE ACERO NUEVA – Debe ser lijada y estar libre de óxido. Desengrasar con **Desengrasante Dulon DUL2007**. Luego aplicar **Fondo Poliuretánico 2K Dulon DUL2008**.

Para obtener mayor resistencia a la corrosión, o cuando se aplique sobre superficies de aluminio o acero galvanizado, se debe aplicar previamente dos manos de **Universel D831 / D832**.

SUPERFICIES PLASTICAS - No se recomienda aplicar directo sobre plásticos. Es necesario aplicar primero el **Promotor de Adherencia para Plásticos Dulon DUL2004**, luego aplicar el **Fondo Poliuretánico Dulon DUL2008** flexibilizado con el **Aditivo Flexibilizante para Plásticos Dulon DUL2005**. Finalmente aplicar el **Color Poliuretano Brillo Directo Dulon** flexibilizado con el **Aditivo Flexibilizante para Plásticos Dulon DUL2005**.

OTRAS SUPERFICIES – Para pinturas viejas en buenas condiciones y fibra de vidrio, se debe

■ Guía para elegir el limpiador adecuado

CODIGO
DUL2007

PRODUCTO
DUL2007
Desengrasante
De alto poder

OBJETIVO
Utilizar como pre-limpiador en la primera etapa del proceso de reparación. Utilizar antes de iniciar cualquier tipo de reparación.

■ Guia de aplicación

Proporción de mezcla	Color Poliuretano Dulon DUL2003 Catalizador Dulon Si es necesario diluir con Diluyente Dulon DUL2011	3 vol. 1 vol. 0,5 vol.
Vida útil de la mezcla	3 – 4 horas a 20°C	
Viscosidad de aplicación	14 – 17 seg CF4	
Pico de Fluido	Succión 1,8 mm.	Gravedad 1,3 – 1,5 mm
Presión de aplicación	40 – 50 lb / pulg ²	28 lbs/ pul ²
Número de manos	2 – 3 dependiendo del color	
Tiempo entre manos	5 – 10 minutos	
Flash off antes de secar (Sin estufa)	10 – 15 minutos	
Tiempo de Secado A 20°C	Libre de polvo	10 – 15 minutos
	Manipuleo	6 horas
	Completo	24 horas
a 60°C	30 minutos	
con IR	15 minutos	
	<p>La resistencia del Color Poliuretano Brillo Directo Dulon se dará por completo después de 72 horas de aplicado.</p> <p>Debido a su alto brillo , no es necesario ningún pulido. Para eliminar partículas eventuales de suciedades, lijar en seco o en húmedo con lija grano P1200 - P1500.</p> <p>Para pulidos usar pulidores líquidos PPG.</p>	

Dulon Color Poliuretano Brillo Directo y el logo de PPG son marcas registradas de PPG Industries Inc.

Este pducto es de uso exclusivamente profesional. La información facilitada en esta hoja es únicamente orientativa. Cualquier persona que utilice el producto sin solicitar mayor información, como puede ser la adecuación del producto a la utilización pretendida, lo hace a su propio riesgo y no aceptaremos ninguna responsabilidad sobre la eficacia del producto por ninguna pérdida o daño, que resulten de dicho uso. La información contenida en estas páginas está sujeta a modificaciones en el futuro como resultado de la experiencia y de nuestra política de continuo desarrollo del producto.



PPG Industries Argentina S.A.

Av. Gral. Paz No 3559/65
(B1672AMA) Villa Lynch.

Pdo. de San Martín - Buenos Aires
Argentina

Tel: 4724-5100

Fax: 4724-5199

0800 - 77PPG AR (77427)