



DULON

COLOR BICAPA POLIESTER

■ Descripción del producto

El **Color Bicapa Poliester Dulon** es un acabado compuesto por resinas de poliester, listo para usar, concebido para reparaciones de vehículos pintados con un sistema de base bicapa.

Indicado para pinturas generales, parciales y retoques de todo tipo de vehiculos.

■ Preparación del sustrato

El **Color Bicapa Poliester Dulon** puede aplicarse sobre:

CHAPA DE ACERO NUEVA – Debe ser lijada y estar libre de óxido. Desengrasar con **Desengrasante Dulon DUL2007**. Luego aplicar **Fondo Poliuretánico Dulon 2K DUL2008**. Para obtener mayor resistencia a la corrosión, o cuando se aplique sobre superficies de aluminio o acero galvanizado, se debe aplicar previamente dos manos de **Universel D831 / D832**.

SUPERFICIES PLASTICAS - No se recomienda aplicar directo sobre plásticos. Es necesario aplicar primero el **Promotor de Adherencia para Plásticos Dulon DUL2004**, luego aplicar el **Fondo Poliuretánico Dulon 2K DUL2008** flexibilizado con el **Aditivo Flexibilizante para Plásticos Dulon DUL2005**.

Una vez aplicado el **Color Bicapa Poliester Dulon** aplicar el **Barniz Poliuretánico Dulon DUL2012** flexibilizado con el **Aditivo Flexibilizante para Plásticos Dulon DUL2005**.

OTRAS SUPERFICIES – Para pinturas viejas en buenas condiciones y fibra de vidrio, se debe lijar y desengrasar con **Desengrasante Bilux DUL2007**.

■ Guía para elegir el limpiador

CODIGO
DUL2007

PRODUCTO
DUL2007
Desengrasante
De alto poder

OBJETIVO

Utilizar como pre-limpiador en la primera etapa del proceso de reparación. Utilizar antes de iniciar cualquier tipo de reparación.

■ Guía de aplicación

Proporción de mezcla	Listo para usar	
Viscosidad de aplicación	14 – 16 seg CF4 a 25°C	
Pico de Fluido	Succión 1.6 – 1.8 mm	Gravedad 1.3 – 1.5 mm
Presión de aplicación	40 – 50 lb / pulg ²	28 lbs/ pul ²
Número de manos	3 – 4 dependiendo del color	
Tiempo entre manos	5 – 10 minutos	
Tiempo de Secado (a 20°C)	10 a 30 minutos máximo, antes de aplicar barniz	
	Sobre el Color Bicapa Poliester Dulon puede ser aplicado el Barniz Poliuretánico Dulon DUL2012.	

Dulon Color Bicapa Poliester y el logo de PPG son marcas registradas de PPG Industries Inc.

Este producto es de uso exclusivamente profesional. La información facilitada en esta hoja es únicamente orientativa. Cualquier persona que utilice el producto sin solicitar mayor información, como puede ser la adecuación del producto a la utilización pretendida, lo hace a su propio riesgo y no aceptaremos ninguna responsabilidad sobre la eficacia del producto por ninguna pérdida o daño, que resulten de dicho uso. La información contenida en estas páginas está sujeta a modificaciones en el futuro como resultado de la experiencia y de nuestra política de continuo desarrollo del producto.



PPG Industries Argentina S.A.

Av. Gral. Paz No 3559/65
(B1672AMA) Villa Lynch.
Pdo. de San Martín - Buenos Aires
Argentina
Tel: 4724-5100
Fax: 4724-5199
0800 - 77PPG AR (77427)