

POLYKIT NL UNIVERSAL


Pictogramas



Disolvente M600



P120



100:2
Polykit NL Universal
Endurecedor para Poly-
kit NL Universal



20 mins. 20°C.




Ver t.i.s. 7.9




P120-P220



Imprimaciones/Aparejos



4.5.99



Descripción:

Masilla Universal de dos componentes para rellenar abolladuras e irregularidades en partes de chapa, acero cincado, aluminio y sus aleaciones.

Producto y aditivos:

Polykit NL Universal.
Endurecedor para Polykit NL Universal, Polystop LP, Polyfiber, Polykit NL y Polysoft.

Materiales básicos:

Polykit NL Universal : Resinas de poliéster.
Endurecedor : Peróxido.

Substratos sobre los que puede aplicarse:

- Superficies de chapa, chapa cincada, aluminio y sus aleaciones.
- Sikkens Primer Surfacer EP. (Sólo una capa de máximo 25 µm en seco).
- Hierro y vetroresina previamente lijada.

Nota : No aplicar Polykit NL Universal sobre acabados termoplásticos, Washprimer y Washfillers.

Preparación de la superficie:

- Superficies de chapa : Desengrasar y lijar con P120.
- Acabados existentes : Lijar hasta chapa limpia con P120.
- Acero cincado y aluminio : Desengrasar y lijar con P220.

Proporción de mezcla:

100 partes en peso de Polykit NL Universal.
2 partes en peso de Endurecedor para Polykit NL Universal, Polykit NL, Polyfiber, Polystop LP y Polysoft.

Nota : No añadir más endurecedor que el especificado. Mezclar bien los componentes hasta obtener una mezcla de color uniforme.

Vida de la mezcla:

Una vez mezclado : 3 - 10 minutos a 20°C.

Limpieza del equipo:

Con disolvente Sikkens, diluyente 1.2.3. o diluyente nitrocelulósico dentro de la vida de la mezcla del producto.

Tiempos de secado:

20°C

Seco para lijado después de : 20 min.

La temperatura de secado no debe exceder los 70°C, para evitar problemas de burbujas, cuarteados y/o falta de adherencia.

Grados de lija recomendados:

Lijado en seco (mano ó maquina) con papel de lija P120 – P220.

Repintable con:

Todos los productos de preparación Sikkens.

VOC:

VOC Teórico: <5 g/l mezcla lista para aplicar.

Uso máximo recomendado:

Polykit NL Universal: 1 año

Endurecedor: 1 año

Envasado:

Polykit NL Universal : Latas de 2 kgs.

Color:

Gris

Datos de seguridad e higiene referente al Polykit NL Universal:

Sólo para uso profesional (ver "Hojas de Seguridad e Higiene").

Ver texto en la etiqueta de cada producto.

Se advierte a los usuarios que cumplan la legislación vigente sobre seguridad e higiene en el trabajo, así como la eliminación de residuos.

La efectividad de nuestros sistemas está basada en muchos años de experiencia e investigación de laboratorio. Garantizamos que la calidad de nuestros productos está en consonancia con las especificaciones standard de Sikkens. Resaltamos que nuestras instrucciones han sido cuidadosamente descritas y el trabajo ha sido realizado de acuerdo con los requerimientos del buen hacer profesional. Declinamos toda la responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores fuera de nuestro control. El consumidor deberá determinar si los productos suministrados se adaptan a la aplicación convenida, por mediación de información que regularmente tendrá a su disposición

AKZO NOBEL CAR REFINISHES, Barcelona, España